CE

Serge Ferrari AG
CH-8193 Eglisau

22

EN 13859 – 1/2

Stamisol Safe ONE SF 400

System 3 / Notified body No. 1508, No. 1140
DOP No. SF 400 – V4

Glas Gewebe mit Elastomerbeschichtung
Tissu de verre avec enduction l' élastomère
Glas fabric with elastomer coating

20m x 2.65 m x 0.24 mm

Unterdeck- und Unterspannbahnen für teilgeöffnete Fassaden
Ecrans souple pour murs et cloisons exterieur partiel ouvert
Underlays for exposed a part facade

	vor der künstlichen Alterung / nach der künstlichen Alterung avant vieillissement artificiel / après vieillissement artificiel before artificial ageing / after artificial ageing	
Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe A2-s1,d0	
Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	Classe W 1	Classe W 1
Wasserdampfdurchlässigkeit s_d Permeabilité à la vaper d'eau s_d Water vapour transmission properties s_d	< 0.20 m	
Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	1400 N/5cm (±10%)	1300 N/5cm (±10%)
Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	1400 N/5cm (±10%)	1300 N/5cm (±10%)
Dehnung: (längs // quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	< 6 %	< 6 %
Widerstand gegen Weiterreissen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	240 / 240 N (±10%)	
Kältebiegeverhalten (Biegsamkeit): Soupless à basse température (pliabilité): Flexibility at low temperature (pliability):	-30 °C	