



Fassadenbahnen

Stamisol Advanced FA POP



Serge Ferrari | Stamisol Advanced FA POP

Sehr wirtschaftliche, farbige Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 50 %*

Unser Einstiegsprodukt für kreative Fassadengestaltung, das auf Fassadenprojekte mit beschränktem Budget abgestimmt ist. Natürlich auch in bewährter Stamisol Top-Qualität, dazu eine aktuelle Farbkollektion und integrierte Klebebänder 2Tape für einfache, schnelle Verlegung.



Anwendungen

- Zuverlässige Abdichtung für eine farbige Fassadengestaltung in der zweiten Ebene
- Für Fassadenprojekte mit gestalterischem oder individuellem Anspruch, die jedoch sehr wirtschaftlich realisiert werden müssen
- **Mit zwei integrierten Klebebändern 80 mm mit extremer Haftung in kompromissloser Stamisol Qualität**
- Ideal auch für Verlegungen bei Feuchtigkeit oder im Winter

Vorteile

- Farbpalette mit 7 aktuellen Farben
- Dauerhafte Resistenz gegenüber UV-Strahlen und Wärme
- Zuverlässiger Schutz vor Wasser und Wind mit hoher Langlebigkeit
- Hohe Diffusionsoffenheit für ein optimales Gebäudeklima
- Systemlösung inkl. komplettem Zubehör
- Umfassende 10 Jahres-Garantie (siehe Urkunde Seite 37)

Vorteile Verlegung

- Einfache, schnelle und sehr wirtschaftliche Verlegung mittels integrierter Klebebänder
- Umfangreiches Systemzubehör (farbige Klebebänder, Nageldichtungen, Formteile etc.) für hohe Sicherheit in der Detailausbildung
- Abdichtung der Gebäudehülle im Notfall: bis zu 12 Monate bewitterungsfähig und UV-resistent bis zur endgültigen Bekleidung

Farben

	Weiss 6019573		Elfenbein 6017169
	Citrone 6017197		Bordeaux 6017161
	Alpin 6017178		Enzian 6017186
	Geissblatt 6020199	Technisch bedingt können die gedruckten Farben von den realen Farbtönen der Stamisol Advanced FA POP Kollektion abweichen (Originalmuster auf Anfrage verfügbar) und haben rein informativen Charakter.	



Systemzubehör: Stamcoll Tape

* Ein Anruf für gemeinsame Planungssicherheit in puncto Fugenbreite oder Öffnungsanteil: Tel. +41 (0)44 868 26 26

	■ Technische Daten	Normen
Träger	Faservlies Polyester	
Beschichtung	Polyacrylat	
Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht	215 g/m ²	
Gesamtgewicht	285 g/m ²	
	■ Kenndaten der Membran	EN 13859-2
Reissfestigkeit (längs/quer):		
— Vor Alterung	280/280 N/5 cm	EN 12311-1
— Nach 90 Tagen bei 70 °C und 5000 Std. UV-Strahlen	≥ 90 % vor Alterung	EN 12311-1
Nagelausreissfestigkeit (längs/quer)	200/200 N	EN 12310-1
S _p -Wert	0,05 m	EN ISO 12572-C
Widerstand gegen Wasserdurchgang:		
— Vor Alterung	W1	EN 1928
— Nach 90 Tagen bei 70 °C und 5000 Std. UV-Strahlen	W1	EN 1928
Widerstand gegen Luftdurchgang	ca. 0,048 m ³ /h/m ²	EN12114
Kaltbiegeverhalten	-30 °C	EN 1109
	■ Brennverhalten	
Euroklasse	E	EN 13501-1
Brandklasse	VKF 5.2 * (RF 2)	SN 198898
	■ Verbindungsfestigkeiten	Normen
Reissfestigkeit der Verbindungen** (5 cm Klebeverbindung STAMCOLL N55 oder 80 mm Klebeverbindung 2TAPE)	Bis zu 100 % der Membranfestigkeit	EN 12317-2
	■ Freibewitterung	
Wasserdruckprüfung	800 mm	EN ISO 20811
Freibewitterungszeit	12 Monate für die Fassadenbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung Rücksprache erforderlich, dauerhaft UV resistent	
Maximale Einsatztemperaturen	- 40 °C/+ 80 °C	
	■ eco-bau Bewertung	
— Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco	Eco 1	
— Entspricht 1. Priorität Eco-BKP		
	■ Managementsysteme	
Qualität		ISO 9001
Umwelt		ISO 14001
	■ Zertifizierungen, Labels, Garantien	

**Garantie 10 Jahre
Garantie 20 Jahre auf Anfrage**



(**) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, die beim Verkleben aufgewendet werden.

■ Verpackung

Bestellnummer	Version	Rolle		Palette	
		Abm.	m ²	Anzahl der Rollen	m ²
Siehe linke Seite	Stamisol Advanced FA POP 2Tape	26 lfm x 2,50 m	65	25	1625

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.

Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10%. Für die Anwendung der Garantie, siehe die geltenden Bedingungen der Garantie Seite 37.

(*) Gilt ausschliesslich für Bestellungen und Lieferungen in die Schweiz