CE

Serge Ferrari AG
CH-8193 Eglisau

26

EN 13859 – 2

## Stamisol Advanced FA (POP + KOHLE)

System 3 / Notified body No. 0751 + No. 1508
DOP No. F4610 – V7

PES Spinnvlies mit Acrylatbeschichtung
Non-tissé polyester avec enduction polyacrylique
Polyacrylic coating on polyester non-woven

26m x 2.5 m x 0.35 mm

Unterdeck- und Unterspannbahnen für offene Fassaden
Ecrans souple pour murs et cloisons exterieur ouvert
Underlays for open walls

| | vor der künstlichen Alterung / avant vieillissement artificiel / before artificial ageing | nach der künstlichen Alterung / après vieillissement artificiel / after artificial ageing |
|---|---|---|
| Brandverhalten:<br>Réaction au feu:<br>Reaction to fire: | Classe B-s2,d0 | |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang<br>Résistance à la pénétration de l'eau<br>Resistance to water penetration | Classe W 1 | Classe W 1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $s_d$<br>Permeabilité à la vaper d'eau $s_d$<br>Water vapour transmission properties $s_d$ | < 0.05 m | |
| Zugfestigkeit in Längsrichtung:<br>Résistance en traction dans le sens longitudinal:<br>Tensile strength in longitudinal direction: | 280 N/5cm (±10%) | 252 N/5cm (± 10%) |
| Zugfestigkeit in Querrichtung:<br>Résistance en traction dans le sens transversal:<br>Tensile strength in transverse direction: | 265 N/5cm (±10%) | 238 N/5cm (±10%) |
| Dehnung: (längs / quer)<br>Allongement (longitudinal / transversal)<br>Elongation (longitudinal / transverse) | 27 / 30 % (± 10%) | 21 / 22 % (±10%) |
| Widerstand gegen Weiterreissen (längs / quer):<br>Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal):<br>Tear resistance (longitudinal / transverse): | 200 / 200 N (±10%) | |
| Kältebiegeverhalten (Biegsamkeit):<br>Soupless à basse température (pliabilité):<br>Flexibility at low temperature (pliability): | -30 °C | |