

Stamisol agent de soudage

Description

Tétrahydrofurane / THF
Couleur : incolore / transparent
Stockage : stockage à l'abri du gel
Contenu : 1 litre = 0.89 kg

Application

Agent de soudage pour Stamisol Extrême Pack 500 et Stamisol Advanced Pack 350.
Consommation env. 1 litre pour 200 m² de surface de lé
Température d'application 0 ° C à + 70 ° C
Stockage : à l'abri du gel

Conseils d'utilisation

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussière, d'huile ou de graisse.
Verser la quantité nécessaire d'agent de soudage dans le flacon-pinceau (à commander séparément) et visser l'embout du pinceau.
Ecarter Stamisol Extrême Pack 500 ou Advanced Pack 350 au niveau de la zone de recouvrement.
Appliquer la quantité nécessaire d'agent de soudage afin d'obtenir un film plat et homogène sur une largeur minimale de 6 cm.
Rabattre le recouvrement de Stamisol Extrême Pack 500 ou Advanced Pack 350 et maroufler à l'aide d'un rouleau à maroufler sur la totalité du joint.
S'assurer que l'assemblage ne soit pas soumis à des contraintes mécaniques immédiatement après avoir été réalisé.
Vérifier que la soudure soit homogène et exempte de fuites.
Ne pas stocker durablement l'agent de soudage dans le flacon-pinceau qui devra être vidé à la fin des travaux.

Dec 2023, version 1 /TSC



SERGE FERRARI AG

Wasterkingerweg 2 – 8193 Eglisau – SCHWEIZ

■ T + 41 (0)44 868 26 26 ■ F + 41 (0)44 868 27 27