Stamisol
Extreme Color

Membranes de façade

Membrane colorée extrêmement résistante pour façades ventilées et ajourées avec des joints jusqu'à 100 mm et un taux d'ajouration jusqu'à 70%, ainsi que pour les façades translucides*

Vous disposez d'une liberté de conception maximale grâce à une large palette de coloris, un taux d'ouverture élevé, une optique dynamique et une sensation de profondeur particulière.

Applications

- Parements de façade fortement ajourés*
- Façades ventilées transparentes comme par exemple en verre ou polycarbonate
- Sur tous types de sous constructions (ossature bois, métal, etc.)

Bénéfices

- Liberté de conception maximale grâce à une large palette de coloris, un taux d'ajouration élevé*, une optique dynamique et une sensation de profondeur particulière
- Résistance remarquable et durable aux UV avec une protection élevée contre la pluie et le vent, même dans des conditions extrêmes
- Très bonne tenue au vent grâce à une résistance à la déchirure élevée du matériau et de l'encollage
- En option : une protection élevée contre l'incendie
- Garantie du système de 10 ans (cf. certificat page 39)
- Garantie de 20 ans sur demande

Avantages pose

- Large gamme d'accessoires (colle, joints d'étanchéité, pièces moulées, etc.) pour une sécurité maximale dans le traitement des points singuliers
- Étanchéité sûre de l'enveloppe du bâtiment même en cas d'urgence : résistante aux intempéries et aux UV jusqu'à 24 mois avant bardage définitif

Les couleurs d'impression peuvent différer des couleurs réelles de la gamme de Stamisol Extreme Color et n'ont qu'un caractère informatif (échantillons des teintes sur demande).

Coloris

Charbon**	6013029	Blanc	6013031
Granit	6013032	Rouge	6013040
Fer	6013033	Chèvrefeuille	6013034

STAMISOL DESIGN SERVICE

Autre couleur (y compris métallisée) sur demande dès 1.300 m²

*** Ajourations jusqu'à 70 % pour Stamisol Extreme Color et 50 % en version HI-FR.**

**** Également disponible en version Stamisol Color HI-FR avec classement au feu Euroclas-se Bs2d0**

Pour toute question relative aux ajourations :
Tel. +41 (0)44 868 26 26

Stamisol Extreme Color

Stamisol Extreme Color	Stamisol Extreme Color HI-FR

	Description		Normes
Enduction	Polyacrylique	Polyacrylique	
Support	PES/Glas/PES	PES/Glas/PES	
Poids total	440 g/m²	800 g/m²	EN 1848-1
	Propriétés de la membrane		EN 13859-2
Résistance à la rupture (L/T): > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	 380/380 N/5 cm 300/300 N/5 cm	 400/400 N/5 cm 340/340 N/5 cm	EN 12311-1
Résistance à la déchirure au clou (L/T)	280/280 N	330/330 N	EN 12310-1
Valeur S_D	≈ 0.05 m	≈ 0.12 m	EN ISO 12572-C
Résistance à la pénétration d'eau: > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	 W1 W1	 W1 W1	 EN 1928 EN 1928
Résistance de flexion à froid	-30 °C	-30 °C	EN 1109
	Réaction au feu		
Euroclasse EN 13501-1	**E**	**B-s2,d0**	EN 13501-1
Classement au feu	**AEAI 5.3**(RF 2)/SN 198898	**AEAI 5.3**(RF 2)/SN 198898	SN 198898
	Informations complémentaires		
Étanchéité à la colonne d'eau	> 600 mm	> 600 mm	
Résistance avant bardage définitif	24 mois pour la membrane avec fixations mécaniques Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter		
Températures extrêmes d'utilisation	-40 °C / + 80 °C	-40 °C / + 80 °C	
	Évaluation eco-bau		
> Bien approprié pour Minergie-Eco > Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis	Eco 2		
	Systèmes des management		
	Qualité : ISO 9001 • **Environnement** : ISO 14001		
	Conditions de livraison		
Délai de livraison	4-6 semaines	4-6 semaines	
	Certifications, labels, garanties		
Garantie 10 ans / Garantie 20 ans sur demande	Répertorié sur WUFI www.wufi.de		Conforme SIA 232-2 (Suisse)

Conditionnement

Réf.	Rouleau		Palette		
	Dim.	m²	Nombre de rouleaux	m²	
Voir ci-contre	26 ml x 2,50 m	65	12	780	

(*) Valable uniquement pour les commandes et les livraisons en Suisse.
(**) 100 % de la valeur obtenue à température ambiante et dans des conditions sèches. La résistance au collage dépend des conditions et du soin apporté au collage.

Les données relatives à la présentation de nos produits ont un caractère informatif et peuvent être modifiées. Les propriétés mécaniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes avec une tolérance de 10 %. Pour l'application de la garantie, voir les conditions en vigueur page 39.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS & TÉLÉCHARGEMENTS
Télécharger ici les informations sur les produits ainsi que la documentation technique et les instructions de pose.